

Dosages

Densité	*300kg/m ³	450kg/m ³	800kg/m ³	1 400kg/m ³
Ciment	150kg	350kg	400kg	400kg
Billes PSE graphité	920 litres	860 litres	650 litres	350 litres
Sable	60kg	40kg	330kg	950kg
Eau	75 litres	160 litres	170 litres	170 litres
Adjuvant Colle E1286	1 à 3%	1 à 3%	1 à 4%	1 à 4%

Les dosages sont donnés à titre indicatif mais devront être confirmés par des essais avant toute mise en œuvre

*Le dosage 300 kg/m³ ne peut être utilisé qu'en isolation, sans contrainte mécanique. Pas d'utilisation en plancher, ni en enduit.

Mise en œuvre

- Le béton allégé se met en place à la règle, sans vibration puis taloché
- L'épaisseur de la chape est de 5 cm minimum
- En projection, 2 passes de 2 à 4 cm à 24 heures d'intervalle.
- Température d'application: 5 à 35 °C
- Séchage : 4 jours recouvert d'un polyanne, puis 2 jours à l'air en prenant soin de protéger de la pluie
- Respecter les joints de dilatation et de fractionnement conformément au DTU 26-2

Préparation du mélange (conseillé)

- Mélange dans un malaxeur ou une bétonnière. Pas de mélange manuel
- Verser l'eau, l'adjuvant, le ciment dans le malaxeur puis les billes progressivement.
- Ajouter le sable et malaxer jusqu'à obtenir un mélange homogène. Poursuivre le malaxage encore 3 minutes
- Le béton allégé ne doit pas être trop fluide pour éviter tout risque de ségrégation
- Avant de vider la toupie, malaxage à grande vitesse pour retrouver l'homogénéité du béton (entre 5 et 10 mn)

Revêtements

Le béton de polystyrène ne peut pas rester nu en cas de trafic même léger.

Recouvrir après 7 jours minimum de séchage d'un revêtement P2 ou P3 suivant l'utilisation des locaux.

Pour les parquets collés ou flottants, les sols souples ou les moquettes attendre au minimum 2 semaines avant d'appliquer le ragréage.

En paroi, le béton allégé doit être recouvert d'un ragréage avant peinture ou d'un enduit de façade selon les prescriptions de l'ITE (Isolation thermique par l'extérieur)

Fiches technique

Bille:

Billes PSE recyclées composées principalement de billes graphitées lambda moyen 0.035W/(m.K) poids : 18kg/m³

Fourniture en bigbag de 1,2 m³, suivant fiche technique Bativerneteco N°PRO11 E05P

Adjuvant:

Liant colle E1286 1H en phase aqueuse bidon de 25kg

A base de copolymère éthylène et d'acétate de vinyle (EVA), suivant fiche technique et fiche de securite Bativerneteco E1286

Contact pour fournitures ciment, billes et adjuvant : Bativerneteco (www.bativerneteco.fr , contact@bativerneteco.fr)